



Megaizo PU 7 S401

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi



1. ÜRÜN ADI

Megaizo PU 7 S401

2. ÜRÜN KISA TANIMI

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi

3. ÜRÜN TANIMI

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, son kat kaplama malzemesinden önce uygulanabilen, süper elastik su yalıtım malzemesidir.

4. KULLANIM ALANLARI

Megaizo PU 7 S401; banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde, teraslarda, havuzlarda, otopark üstlerinde, eğimli çatılarda su yalıtım malzemesi olarak son kat kaplama malzemelerinden önce uygulanır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.

5. ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su buharı geçirgenliği vardır.
- -30°C ile +90°C arasındaki sıcaklıklarda mekanik özelliklerini korur.
- Asitli ve bazik solüsyonlara (%10), deterjanlara, deniz suyuna, yağlara ve yağlama maddelerine karşı yüksek dayanıma sahiptir.
- Çatlak köprüleme kapasitesi yüksektir.
- Süper elastiktir.
- Lokal onarımı hızlı ve kolaydır.
- Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.

6. PERFORMANS

AÇIKLAMA	DEĞER	STANDART
Başlangıç yapışma mukavemeti	> 0,2 N/mm ²	TS EN 14891
Kopmada uzama oranı	> %600	ASTM D 412
Kopma gerilmesi	> 1,80 N/mm ²	ASTM D 412
Su basıncına karşı direnç	Sızıntısız (1 m su sütunu, 24 saat)	DIN EN 1928
Kapiler su emme ve su geçirgenliği	W<0,1 kg/m ² h ^{0,5}	EN 1062-3
Su buharı geçirgenliği	Sınıf II	EN ISO 7783-2
Sertlik (Shore A)	65 ± 5	ASTM D 2240
Yangına tepki	E	DIN 4102-1

Tablo 1. Performans Değerleri

Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23±2°C ve %50±5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.

7. REFERANS STANDARTLARI

a) Onaylar/Standartlar

TS EN 1504-2

b) Bayındırlık Bak. Poz No.

Bayındırlık Bak. Poz No.: 10.300.2173

8. KALİTE BELGELERİ

- TS EN 1504-2'ye uygundur.
- CE

9. UYGULAMA PROSEDÜRÜ

a) Uygulama Yüzeyleri

İç ve Dış Mekân Duvar;

- Çimento esaslı sıva (**MegaFilm İz PU A401, MegaFilm İz Epo A501** veya **MegaFilm A502** astar uygulanmış)



Megaizo PU 7 S401

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi



- Beton (**MegaFilm İzo PU A401**, **MegaFilm İzo Epo A501** veya **MegaFilm A502** astar uygulanmış)

İç ve Dış Mekân Zemin;

- Çimento esaslı şap (**MegaFilm İzo PU A401**, **MegaFilm İzo Epo A501** veya **MegaFilm A502** astar uygulanmış)
- Beton (**MegaFilm İzo PU A401**, **MegaFilm İzo Epo A501** veya **MegaFilm A502** astar uygulanmış)

b) Yüzey Hazırlığı

- Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.
- Derinliği 1 cm'den fazla olan yüzey hatalarının tamiri, **MegaTamir İ T101** veya **MegaTamir K T102** ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken durumlarda **MegaTamir İ Yapısal T103** veya **MegaTamir K Yapısal T104** kullanılmalıdır.
- Yalıtımın devamlılığını sağlamak için **Megaizo PU Mastik HM S492** ile kenar ve köşe birleşim yerlerine pah yapılmalıdır. Pah yapılamadığı durumlarda kenar köşe birleşim yerleri gibi su geçirimsizlik açısından zayıf bölgelerde **Megaizo Bant KT S910** uygulanmalıdır.
- Yalıtım devamlılığını sağlamak için döşeme kalınlığı boyunca süzgeç etrafındaki kalan boşlukları doldurmak için çimento esaslı grout harcı **MegaTamir Grout T105** veya **MegaTamir T107** kullanılmalıdır.
- Geniş alan uygulamalarından önce çatlak oluşma riskini önlemek için uygun derz kesimlerinin (genleşme derzi, çatlak kontrol derzi, ano derzi vb.) yapılmış olması gerekmektedir. Genleşme derzlerinde dolgu malzemesi olarak **Megaizo PU Mastik HM S492** kullanılmalıdır.
- Metal yüzeylerde yapışma mukavemetinin artırılması için yüzey **MegaFilm A502** ile tek kat astarlanmalı ve minimum 10 saat kurumaya bırakılmalıdır.

- Çimento esaslı yüzeylerde yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için **MegaFilm İzo PU A401** veya **MegaFilm A502** astar kullanılmalıdır. **MegaFilm İzo PU A401** astar uygulamasından sonra minimum 4 saat, **MegaFilm A502** astar uygulamasından sonra yüzeyin kuruma durumuna göre minimum 10 saat kurumaya bırakılmalıdır.
- Yüzeyin nem içeriği maksimum %5 olmalıdır. Yüzey neminin %5'in üzerinde olduğu durumlarda astar olarak, ürün bilgi föyündeki talimatlara uyularak **MegaFilm İzo Epo A501** kullanılmalı ve minimum 10 saat kurumaya bırakılmalıdır.
- Seramik, cam, eski bitümlü, metal, PVC yüzeylerde uygulama öncesi yüzey pürüzlendirilmelidir.

c) Uygulama Yöntemleri

- Kullanıma hazır **Megaizo PU 7 S401** ürünü kuru film kalınlığı 2 mm ve kat başına maksimum 0,7 mm olacak şekilde uygulanmalıdır. İlk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci ve diğer kat uygulamaları kendinden önceki uygulamaya dik yönde olacak şekilde yapılmalıdır.
- Birinci kat uygulandıktan minimum 12 saat, maksimum 36 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir.

d) Uygulama Önerileri

- Kapalı alan uygulamalarında, ortamın iyi bir şekilde havalandırılması sağlanmalıdır ve uzun süre kapalı alanlarda kalınmamalıdır.
- Yalıtım üzeri seramik kaplama işleminde tüketim miktarı ve uygulama kalınlığı artırılarak; **Megaizo PU 7 S401** uygulanmış yüzeyde tam kuruma sağlanmadan kumlama yapılmalıdır.
- Seramik, cam, eski bitümlü, metal, PVC yüzeylere astarsız uygulama yapılabilir ancak; bu alanlara yapılacak uygulama, toplam alanın %5'ini geçmemelidir.
- Ürünün kap içerisinde kurumaması için uygulamaya ara verildiği zamanlarda ambalaj kapalı tutulmalıdır.



Megaizo PU 7 S401

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi



- Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama esnasında içerisine herhangi bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
- Yatay uygulama yüzeylerinde su birikimini önleyecek şekilde gider yönünde eğim verilmelidir.
- Yalıtım üzeri kaplama işleminde, yalıtım malzemesinin mekanik etkiler ile zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Negatif su basıncına karşı uygulanmamalıdır.
- Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
- Uygulama esnasında ve sonrasında yüzeyin suyla teması, uygulama sınırlarında belirtilen kullanıma alma süresine kadar engellenmelidir.
- Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
- Aşırı rüzgârlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat yağmurdan korunmalıdır.
- 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Farklı yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)

e) Yüzey ve Ortam Sıcaklığı

Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.

f) Uygulama Sınırları

AÇIKLAMA	SÜRE
Kap ömrü	6 - 8 saat
Katlar arası bekleme süresi	Minimum 12 saat
Üzerine kaplama yapılması için beklenilmesi gereken süre	Minimum 3 gün
Kullanıma alma süresi	Minimum 7 gün

Tablo 2. Uygulama Sınırları

Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23±2°C ve %50±5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.

10. UYGULAMA TALİMATLARI

a) Karışım Oranı

Megaizo PU 7 S401 ürünü kullanıma hazırdır.

b) Karıştırma Ekipmanları

- Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
- Özel uçlu karıştırma ekipmanı

c) Karıştırma Süresi

Homojen bir karışım haline gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

d) Uygulama Ekipmanları

- Rulo
- Düşük basınçlı püskürtme makinesi (airless)

e) Ekipman Temizliği

Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki ürün kurumadan tiner ile temizlenmelidir.

11. TEKNİK ÖZELLİKLER

- a) **Kimyasal Yapı:** Poliüretan esaslı, yüksek dayanımlı su yalıtım malzemesi
- b) **Uygulama Kalınlığı:** Kat başına maksimum 0,7 mm
- c) **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,05 gr/cm³
- d) **Renk:** Gri

12. TÜKETİM/SARFIYAT

2 mm film kalınlığı için önerilen sarfiyat miktarı; 2,5 – 3,0 kg/m²'dir. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

13. AMBALAJ

Megaizo PU 7 S401; net 25 kg'lık teneke kovalarda sunulmaktadır.

Megaizo PU 7 S401



Poliüretan esaslı, tek bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesi



14. RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5° C ve +25° C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

15. DEPOLAMA KOŞULLARI

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5° C ve +25° C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

16. GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz.

17. UYARI VE SORUMLULUK

Bu belgede yer alan teknik detaylar ve öneriler, her ne kadar üstün bilgi birikimi ve tecrübeye dayandırılarak oluşturulmuşsa da verilen tüm bilgiler, her durumda, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmeli ve ancak uzun zaman içinde yapılacak uygulamalar sonunda teyit edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, bu ürünü kullanacak kişi, ürünün öngörülen uygulama için elverişli olduğundan emin olmalıdır. Her durumda ürünün kullanımından doğabilecek her türlü sonuç sadece kullanıcının sorumluluğundadır.